

高品質な含浸シーラー

旧商品名: STAIN-PROOF™ ORIGINAL

高品質な汚れ防止用途として設計された長持ちする密着含浸シーラー。エフロ、アルカリ骨材反応、凍害および塩害を防ぎます。本製品を塗布するとお手入れが簡単になり、色調を損ねずに通気性および仕上げが維持されます。屋内外、住宅および商業用途に最適です。



旧パッケージ



主な用途

高品質な含浸シーラーは、住宅および商業ビルの屋内外のさまざまな用途に適しています。建物のファサード、床、壁、調理台、シャワー、プール周り、パティオ、ガレージ、キッチン、公共・プライベートで楽しんで過ごす場所などさまざまな用途に適しています。

特長

- 優れた耐水性・耐油性で汚れからの優れた保護を実現: ISO 10545-14準拠の防汚性測定試験済: クラス 5 (最高クラス)。
- 保護が長期間持続するユニークで優れた浸透長期接着技術。防汚認定塗装業者*による塗装の場合、15年間の書面による性能保証付き。
- エフロ、凍害および塩害による劣化からの保護。(注: 石灰岩、砂岩、トラバーチンなどの軟質素材を凍害環境や塩水環境で使用する場合は、高い保護効果が必要です。40SK硬化撥水剤をご利用ください)
- 本来の素材の色調や仕上げを損ねません。本製品を塗布するとお手入れが簡単になり、大雨の後も速乾性が続きます。
- 抜群の通気性: 処理済みの表面は水蒸気が抜けやすいので、素材内部に水分が溜まることによる損傷を防ぎます。
- 商業的洗浄での使用が可能です。

VOC含有量

VOC (計測値): 650g/L未満

内容量

32液量オンス/.95	110513
1ガロン/3.79L	110533
5ガロン/18.92L	110544



詳細情報、技術文書、活用のヒントと被覆ガイドについてはこのコードをスキャンするか、次のサイトをご覧ください:
STAIN-PROOF.COM

使い方

- 最初に目立たない狭い範囲で製品をテストしてください。使いやすさと使用後の結果サンプルを見るため、24時間の硬化時間を置いてください。
- 素地表面温度が40~95°F (5~35°C) のときにお使いください。塗布後6時間は表面に水分が付着しないように養生すること。表面が乾燥し汚れがなく、ごみのないこと。
- 本製品は薄いこと。
- STAIN-PROOF™高品質な含浸シーラーを低圧のハンドスプレー容器、マイクロファイバーブラシなどで素地表面に塗布します。多孔性タイル表面が3~5秒ほど鏡のように「濡れた」ように見えるくらいが理想です。周囲に本製品が付着しないようにしてください。
- そのまま10分 (または高密度素材の場合はそれ以上) 待ち、表面が乾燥する前に、手順4をもう一度行います。使用目安量は20~250平方フィートあたり約1クォートです (2~25平方メートルあたり1リットル)。吸収量により異なります。被覆表についてはstain-proof.comをご覧ください。
- 仕上げ塗布後、約10分待ちます。ただし表面が乾燥する前に、乾燥した清潔な白いテリー織の布 (タオル) などで表面を完全に磨き、余った液を拭き取ります。またSTAIN-PROOF™プレミアム含浸シーラーで布を湿らせると拭き取りやすくなります。
- 変性アルコールや石油スピリットなど塗料用シンナーで用具を洗浄します。

注: シーラーは表面の腐食、擦り、摩耗を防げず、外観が明るくなったり暗くなったりすることがあります。本製品が付着した場合、吸収を最小限に抑えるため直ちに洗浄してください。

含有物

エトキシシラン、エタノール、酢酸ブチルおよびフッ素樹脂。

保管方法

風通しの良い場所に保管してください。涼しい場所に保管してください。火災の場合: 消火には、耐アルコール消火剤または通常の泡消火剤を使用してください。

廃棄

内容物の廃棄方法は、お住まいの地域に適用される国、地方自治体、国際規則に従ってください。

保証



*本製品が認定塗装業者により弊社の書面指示通りに塗装され、塗装部位が弊社保証書記載の保守システムにより定期的に保守されている場合、15年間の性能保証が付いています。最寄りの認定塗装業者は、弊社ウェブサイトwww.stain-proof.comをご覧ください。



150 Dascomb Rd,
Andover, MA 01810
USA
1866 667 5119

30-32 Assembly Drive
Tullamarine, Vic, 3043
Australia
1800 786 617

注意

危険: 引火性の液体または蒸気。吸入した場合有害皮膚に対する刺激や重篤な目に対する刺激を引き起こす。不妊や胎児に影響する恐れ。遺伝的欠陥の原因が疑われる。長時間または繰り返し暴露することによる臓器損傷を引き起こす。水生生物への長期的な害。**安全上の注意:** 安全上の注意をすべて読み、理解してから作業すること。熱、高温の表面、火花、裸火、またその他発火源に近づけないこと。禁煙。粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/飛沫の吸い込みを避けること。密栓して保管すること。保護手袋/保護服/保護眼鏡/顔面保護具を着用すること。子供の手の届かないところに保管すること。

応急処置

本製品が皮膚などに付着またはその懸念がある場合は、医師の診察を受けること。皮膚に付着した場合:大量の石鹸と水で洗浄すること。吸入した場合: 呼吸が困難な場合は清浄な空気が吸えるところに退避させ、呼吸しやすい体勢で安静状態を保つこと。呼吸が停止した場合は、人工呼吸を行うこと。目に入った場合:数分間水で慎重に洗い流すこと。コンタクトレンズは外すこと。洗浄を続けます。

被覆ガイド

素地の種類	sq ft/qt**	m ² /L**
玄武岩 - 多孔質 (中国)	70	
玄武岩 - 高密度 (ヨーロッパ)	120	12
青石 (米国ボストン青石)	60	6
レンガ	60	6
現場打ちコンクリート - 平滑仕上げ	75	7
コンクリートブロック (プレス乾燥)	40	4
コンクリートブロック (化粧ブロック)	70	7
コーラルストーン	50	5
花崗岩 (焼き入れ)	60	6
研いだ花崗岩	80	8
花崗岩 (研磨済)	120	12
目地用グラウト	1000リニア フィート	305リニア メートル
研いだ石灰岩 - 高密度	70	7
研いだ石灰岩 - 多孔質	50	5
石灰岩 (研磨済)	100	10
研いだ大理石	100	10
研磨済み大理石	150	15
珪岩	100	10
サルティエヨタイル	50	5
砂岩 (インディアストーン、硬)	70	7
砂岩 (軟)	40	4
スレート - 黒	120	12
スレート	70	7
高密度テラコッタ	70	7
多孔質テラコッタ	50	5
テラゾ	100	10
研いだトラバーチン	70	7
研磨済みトラバーチン	100	10
彩瓦	55	5.5
研いだトラバーチン	70	7
研磨済みトラバーチン	100	10
ビクトリア調彩瓦	70	7
ビクトリア調彩瓦 - 非常に多孔質	40	4

**各素地の吸込率が異なるため、最小被膜率。供給元にご確認ください

高度な活用ガイドライン

1.試験

プレミアム含浸シーラーは、試験を行う前に、3週間以上硬化させてください。

a.最適な防汚性を実現。

プレミアム含浸シーラーの特別設計シーリング分子は、穴を通して浸透し、3~4週間以上に渡り化学反応の過程で付着場所を見つめます!素材の毛細孔の中で付着する分子が増えるにつれ、撥油性・撥水性が増していきます。本製品塗布後硬化時間が24時間経過すると、汚れに対する十分な耐性とゼロ浸透率となりますが、硬化時間を3週間置くとさらに効果が高くなります。

b.最大の浸透深さを達成。

プレミアム含浸シーラー中の改良されたシラン分子は、研磨済み花崗岩のような高密度な素材の毛細孔構造に浸透できない最も現代的な類似物質(フッ化炭素樹脂/シロキサン)シーラーより数百倍小さいです。3週間の硬化期間後のカシミールホワイト花崗岩への通常の浸透深さは8~13mmとなります。

2.高密度/研磨された素地表面に使用

滑らかな表面にプレミアム含浸シーラーを塗布し、余剰分のシーラーはラムウールクロスや布で拭き取ります。研磨された表面へのスプレーはおすすめしません。コーティングの間の乾燥時間は長めに取ってください(約15分)。

3.多孔性の表面への使用

砂岩や軟質石灰岩など、多孔性の表面はプレミアム含浸シーラーを軽くスプレーし、事前に被膜を作っておくことをおすすめします。2度目のメインコーティングを塗布するまでに8時間以上置いてください。塗布のたびに表面が3~5秒ほど光沢がある/濡れて鏡のように見えるくらい本製品を十分量塗布します。

4.新しいタイルの貼り付けに最適

新しいタイルを貼り付ける際、塗り固める前にプレミアム含浸シーラーを塗布します。1度目のコーティングの24時間後にグラウト材を塗布します。グラウト材乾燥後 (24時間後が理想)、2度目のコーティングを塗布します。1度目のコーティングはアルカリ骨材反応発生機会を減らし、手入れをしやすくします。

5.垂直面への使用

垂直面で本製品を一度に大量に塗布すると壁を流れ落ちるため、水平面よりも滞留時間が短くなります。製品を十分に浸透させるためには、十分な滞留時間が必要です。プレミアム含浸シーラーの垂直面への塗布は、多めで2回するのではなく少量を4回にわけてコーティングしてください。塗った部分が乾く前に次のコーティングを塗ってください (ぬれた状態で重ね塗り。塗布間隔は約10分)。防水シートまたはビニールシートを下に敷き、流れ落ちる本製品を受け止めます。

6.本製品使用時は周囲を養生します

プレミアム含浸シーラーを付着させたくない部分を覆います。剥がしやすい塗装用テープで壁の底面を覆います。

輸送

品名:UN1993可燃性液体、その他、(エタノール含有)、危険物分類3。PGII。

製造国

世界各国から原材料を集めて米国で製造しています。



150 Dascomb Rd,
Andover, MA 01810
USA
1866 667 5119

30-32 Assembly Drive
Tullamarine, Vic, 3043
Australia
1800 786 617

施工実績

オーストラリア

- Rundle Street Mall, Adelaide
- World Square Mall, Melbourne
- Noosa Shopping Centre, Noosa
- MCF Foot bridge, Vic
- Federation Square, Vic
- Collins Street Mall, Vic
- Victoria National Art Gallery, Vic
- Queen Victoria Building, NSW
- Tourism College, Manly, NSW
- North Sydney Olympic Pool, NSW
- Noosa Shopping Centre, Qld
- Melbourne Cricket Ground, VIC
- Parramatta Station, NSW
- Hay St Mall, Perth, WA
- Sefton Train Station, Sefton, NSW
- Woolworths Double Bay Cheese Room, Double Bay, NSW
- Oaks Hotel Sydney, Neutral Bay, NSW
- National Police Memorial, Canberra, ACT
- Ballina Council, Ballina, NSW
- Sydney Church of England Girls Grammar School, NSW

米国

- Dallas Cowboys Stadium, Dallas, TX
- USA Napier Valley Winery, CA
- Chase Bank, San Antonio, TX
- First City Tower, Houston, TX
- Alpine Elementary School, CO
- Legacy Elementary School, Fredrick, CO
- Twin Peaks Charter Academy, Main St,
- Ave of the Stars, East City, Los Angeles, CA
- Hero Statue, New York City, NY
- Ground Zero Monument, NY
- The Austonian Hotel, Austin, TX
- Beverly Hills 9/11 Memorial Garden, Beverly Hills, CA
- Schuster Performing Arts Centre, Dayton, OH

その他の地域

- Fenerbache Soccer Stadium (トルコ)
- Beneton Super Stores, Vienna & Graz (オーストリア)
- Shopping Centre, Luxabuild, Kuala Lumpa (マレーシア)
- Ascot Hotel (ニュージーランド)
- USA Embassy, Sofia (ブルガリア)
- Merlion Park (シンガポール)
- El Dorado Golf and Beach Club (メキシコ)
- Kings College, London, (英国)
- Hesperia Towers Hotel, Barcelona (スペイン)
- Martello Tower, Essex (英国)
- National Library of Uzbekistan, Tashkent (ウズベキスタン)
- University of Geneva, Geneva (スイス)
- Church in San Sebastian (スペイン)
- Piet Boon Building, Amsterdam (オランダ)
- Luas Tram System, Dublin (アイルランド)
- Barcelona Metro, Barcelona (スペイン)
- Nirvana Spa, West Berkshire (英国)
- Kilhorne Parish Church (アイルランド)



150 Dascomb Rd,
Andover, MA 01810
USA
1866 667 5119

30-32 Assembly Drive
Tullamarine, Vic, 3043
Australia
1800 786 617