

敷石強化シーラー



STAIN-PROOF®敷石強化シーラーは、シリコン技術の組み合わせ(特許取得済み)により、豊かな色彩強化と水や液体からの保護の両方を実現します。その結果、コンクリート敷石、セメントタイル、テラゾ床、セメント表面の自然な色を深めて豊かにする長耐久性・高浸透の高い耐油性・耐水性を実現しました。



・新製品・

主な用途

敷石強化シーラーはほとんどのコンクリート敷石、セメントタイル、テラゾ床、セメント表面に使用できます。

敷石強化シーラーは、屋内外の用途や住宅および商業ビルに適しています。

特長

- 人工敷石用
- 耐油性・耐水性で色に深みを添える
- 光沢なしで完全浸透
- スリップ率に影響しない。スリップ試験(ANSI37.1)

保管方法

風通しの良い場所に保管してください。冷暗所に安全に保管してください。火災の場合: 消火には、耐アルコール消火剤または通常の泡消火剤を使用してください。

廃棄

内容物の廃棄方法は、お住まいの地域に適用される国、地方自治体、国際規則に従ってください。

含有物

ヘキサトリメチルオキシシラン、メタノール、ジメチコン。

VOC含有量

VOC (計測値): 200g/L未満

内容量

32液量オンス/.95L	150812
1ガロン/3.79 L	150812
2.5ガロン/9.46L	150832

使い方

1. 使用後の結果サンプルを見るため、必ず最初に目立たない狭い範囲で製品をテストし、硬化のため24時間置いてください。
2. 表面が乾燥し汚れがなく、ごみのないことを確認し、素地表面温度が40~95°F (5~35°C)のときにお使いください。
3. 低圧ハンドスプレー、フォームローラーなどを使用して、1回以上均一なコーティングを塗布します。周囲に本製品が付着しないようにしてください。追加のコーティングは30分以上間隔を空けて塗ってください。
4. 推定合計塗布可能面積:80平方フィートあたり1クォート。(8平方メートル)塗布可能面積は、表面の吸収率とコーティング回数によって異なります。
5. 30分経過したら余分に残った部分をすべて取り除き、2回目のコーティングを塗布できます。
6. スプレーした場合は、すべてのコーティングで30分間放置する前に、表面に本製品を重ね塗りしてください。
7. アセトンで用具を洗浄します。
8. 水分(雨など)がかからないよう12時間以上養生します。塗布後12時間経過直後の使用は慎重に行ってください。

垂直面への使用のヒント: 水平面とは違い垂直面では、本製品の滞留時間が大幅に短くなります。このため、垂直面で本製品を一度に大量に塗布すると壁を流れ落ちます。シーラーは表面に十分浸透するために長めの滞留時間を必要とするので、STAIN-PROOF敷石強化シーラーで多量のコーティングを2回塗るのではなく、3回~4回に分けて少量をコーティングするようにしてください。塗った部分が乾く前に次のコーティングを塗ってください(ぬれた状態で重ね塗り。塗布間隔は約10分)。防水シートまたはビニールシートを下に敷き、流れ落ちる本製品を受け止めます。

注: STAIN-PROOF敷石強化シーラーは酸性の液体による腐食や表面の物理的な摩耗を防げません。強化度合いは、処理する素材の種類によって異なります。本製品をお使いになる前に、サンプルピースでのテストをおすすめします。ゆくゆくは摩耗、ひびおよび洗浄が強化およびシーリング性能に影響し、製品の再塗装が必要となります。一度使うと、処理された表面を元の外観に戻すことはできません。

注意

危険: 重篤な目に対する刺激を引き起こす。不妊や胎児に対するダメージの恐れ。**安全上の注意:** 安全上の注意をすべて読み、理解してから作業すること。眼および顔保護具の着用。密栓して保管すること。環境中への放出は避けること。子供の手の届かないところに保管すること。

応急処置

本製品が皮膚などに付着またはその懸念がある場合は、医師の診察を受けること。目に入った場合: 数分間水で慎重に洗い流すこと。コンタクトレンズは外すこと。洗浄を続けます。

製造国

世界各国から原材料を集めて米国で製造しています。



詳細情報、技術文書、活用のヒントと被覆ガイドについてはこのコードをスキャンするか、次のサイトをご覧ください:
STAIN-PROOF.COM



150 Dascomb Rd,
Andover, MA 01810
USA
1866 667 5119

30-32 Assembly Drive
Tullamarine, Vic, 3043
Australia
1800 786 617

輸送

品名: 非危険物

被覆ガイド

素地の種類	sq ft/qt**	m ² /L**
レンガ	80	8
現場打ちコンクリート - 平滑仕上げ	80	8
コンクリートブロック (プレス乾燥)	80	8
サルティエヨタイル	80	8
テラコッタ	80	8
セメントタイル	80	8

**各素地の吸込率が異なるため、最小被膜率。供給元にご確認ください



150 Dascomb Rd,
Andover, MA 01810
USA
1866 667 5119

30-32 Assembly Drive
Tullamarine, Vic, 3043
Australia
1800 786 617